

## Aliaj pt Lipire Moale Sn97Cu3

### Aliaj de lipit pentru fittinguri **Cu-Rotin®3**

pentru lipirea cu aliaj moale a țevilor de cupru în instalațiile de apă potabilă și de încălzire (până la 110 °C) conform fișei de lucru DVGW GW 2, distinsă cu marca de calitate RAL a Asociației de calitate pentru țevi de cupru



Pentru lipirea cu aliaj moale a conductelor de apă vor fi folosite aliajele de lipit numite mai sus conform DIN EN 29453.

Conform prevederilor DVGW (Asociația germană a gazului și apei), în instalațiile cu țevi de cupru pot fi folosite doar fluxuri decapante conform fișei de lucru DVGW GW 7.

La prelucrare trebuie adăugat suplimentar sârmă masivă de lipit, pentru a se realiza umplerea necesară a fisurii lipite. Sârma masivă de lipit trebuie să aibă același aliaj ca și aliajul de lipit din pasta de lipit.

Domeniu de topire	Aliaj
221 - 224 °C	S-Sn97Ag3